

Verwendungszweck

Mipa Unterbodenschutz Streichware ist ein faserverstärkter Anstrich für Fahrzeugböden, Radkästen, usw. mit langanhaltendem Schutz gegen Korrosion, Streusalz und Steinschlag. Sehr gute Haftfestigkeit, schlag- und kratzfest, dauerelastischer Film, gute Antidröhnwirkung, sauber und tropffrei verarbeitbar.


Ergiebigkeit: 1,0 - 2,0 m²/l

Verarbeitungshinweise



Farbton

schwarz



Mischungsverhältnis

Härter

nach Gewicht Lack : Härter

nach Volumen Lack : Härter

--

--

--



Härter

für Ganzlackierungen

für Teillackierungen

--

--




Topfzeit

--



Verdünnung

--



Spritzviskosität

bei Bedarf mit Mipa Verdünnung UN verdünnen

Fließbecher

Airmix/Airless

--

--



Auftragsverfahren

Auftragsverfahren

mit Pinsel oder UBS-Spezialpinsel

Härter

--

Druck (bar)

--

Düse (mm)


--

Spritzgänge

--

Verdünnung

--



Ablüßzeit

--

Trockenschichtdicke

ca. 3 mm stark auftragen



Trocknungszeit

Objekttemp.

20 °C

Staubtrocken

--

Griffest

2 - 4 h

Montagefest

--

Schleifbar

--

Überlackierbar

--

Hinweise

- Lagerung:** im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre
- VOC-Gesetzgebung:** EU-Grenzwert für das Produkt Kategorie B/e 840 g/l
Dieses Produkt enthält max. 840 g/l
- Verarbeitungsbedingungen:** Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.
- Verarbeitungshinweise:** Fahrzeugboden muss gründlich gereinigt und trocken sein, frei von Staub, Fett, Öl und Rost.
- Alter, nicht mehr haftender Unterbodenschutz muss entfernt werden.
- Nicht auf Motor, Getriebe, Ölwanne, Kardanwelle, Auspuff, Achsen, Federn, Stoßdämpfer, Bremsseile, Schmiernippel etc. streichen!